



ATLAS ULTRAGRUNT

швидкосохнуча ґрунтовка для критичних основ

- під самовирівнюючі маси, клеї для плитки
- для бетону, тераццо, керамічної плитки, ОСП
- підвищує адгезію - містить кварцовий наповнювач
- подальша робота через 4 години



DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ВСЕРЕДИНІ І НА ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ



LATWA
APLIKACJA
ПРОСТЕ НАНЕСЕННЯ



APLIKACJA
PĘDZIEŁEM
НАНЕСЕННЯ ПЕНЗЛЕМ

Властивості

ATLAS ULTRAGRUNT – це готова до використання маса, виготовлена на основі полімерних смол з додаванням добірного кварцового наповнювача.

Характеризується відмінною адгезією до поверхонь, що не вибирають, і до поверхонь з дуже гладкою поверхнею - для бетонної основи адгезія становить не менше 1,0 МПа.

Додавання відібраного кварцового наповнювача підвищує адгезію нанесених шарів - шляхом створення ефективної зони між основою і покладеним матеріалом. Створює шорстку поверхню для нанесення наступного шару.

Призначена для застосування при підвищених температурах - рекомендований до використання в діапазоні від 5°C до 35°C, всередині і зовні будівель.

Це швидковисихаючий препарат - укладання наступного шару вже через 4 години.

Призначення

Рекомендується для підготовки основи для наклеювання керамічного і кам'яного облицювання, під підлогові суміші серії ATLAS SMS і ATLAS SAM, що виконуються на критичних основах.

ВИДИ ОСНОВ - нестандартні*

монолітний бетон (включаючи затверділі бетонні підлоги)	+
залізобетонні конструкції	+
мокрі стелі	+
цементні підлоги та стяжки з системою підігріву підлоги	+
ангідритні стяжки з системою підігріву підлоги	+
тераццо	+
існуючі керамічні та кам'яні облицювання	+
ОСП не шліфовані	+
конструкційні панелі з дерева	+
стійкі дерев'яні покриття	+
гіпсокартонні плити	+
волоконно-гіпсові плити	+
стійкі пластикові покриття	+
сталеві основи	+
пластикові основи	+
стінові панелі з розчинних фарб	+

Вид оздоблювального шару - прочитайте рекомендації виробника матеріалу для оздоблювального шару, щодо ґрунтування під нього

керамічне та кам'яне облицювання, закріплене цементними клеями	+
гіпсове облицювання та ліпнина, закріплені гіпсовими клеями	+
цементні підлоги та стяжки, ангідритні стяжки	+
цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки	+
гіпсові та цементні фінішні покриття	+



Сфера застосування	
всередині будівель	+
зовні будівель	+
на горизонтальних поверхнях	+
на вертикальних поверхнях	+

Технічні характеристики

Густина маси	бл. 1,5 г/см³
Температура поверхні та середовища під час роботи	від +5 °C до +35 °C
Початок дальших робіт після ґрунтування	прибл. через 4 год.
Адгезія до тераццо	> 1,0 МПа
Адгезія до керамічної плитки	> 1,0 МПа
Адгезія до бетону	> 1,0 МПа
Адгезія до ОСП	> 0,8 МПа (розрив відбувається в шарі ОСП)

Час, наведений у таблиці, рекомендований для умов застосування при температурі приблизно 20 °C і вологості 50-60%.

Технічні вимоги

Ґрунтовка не класифікується як будівельний продукт.

Ґрунтування

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою і, по можливості, очищеною від пилу, бруду, масла, жиру та воску. Перед нанесенням емульсії слід видалити всі нещільно з'єднані шари. Поверхні типу тераццо необхідно знежирити, а шари паст і просочень (якщо тераццо було ними покрито) видалити.

Приготування маси

Виріб поставляється у вигляді готової для використання маси. Не можна поєднувати її з іншими матеріалами, розбавляти або загущувати. Перемішати його безпосередньо перед використанням, щоб вирівняти консистенцію.

Накладання маси

Масу потрібно нанести на підготовлену поверхню (рівномірно по всій поверхні) валиком або пензлем.

Нанесення фінішного шару

Приклеювання плитки та шпаклювання можна починати приблизно через 4 години з моменту нанесення ATLAS ULTRAGRUNT. Нанесення самовирівнюючої підкладкової підлогової суміші (наприклад, ATLAS SMS 15 або SMS 30) на тераццо можна починати приблизно через 24 години з моменту нанесення ATLAS ULTRAGRUNT.

Витрата

В середньому на 1 м² витрачається 0,3 кг маси.

Упаковка

Пластикові відра 5 кг і 15 кг.

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання та транспортування

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Інструменти слід чистити чистою водою одразу після використання.

Заґрунтовану поверхню необхідно захищати від прямих сонячних променів, вітру та опадів, як під час робіт, так і при висиханні штукатурки.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил, а також правил безпеки та гігієни праці. З дати видання цього технічного паспорта всі попередні стають недейсними. Документи, що супроводжують продукт, доступні за адресою www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому символи та торгові назви є власністю Atlas sp. z o.o. Їхнє несанкціоноване використання буде каратися.

Дата оновлення: 12.01.2022

